Wienerberger

Terca (Aseri) tellised



Toodete valik
2009/2010

TERCA

Wienerberger

Formaat	Mõõtmed, mm	Kulu, tk/m²	Pakend, tk/alus
VTT	250 x 120 x 65	~50	300
FTT	250 x 85 x 65	~50	420
VAT	250 x 120 x 65	~50	420
FAT	250 x 85 x 65	~50	540
KVT	215 x 103 x 65	~57	450

Kujud

- VTT D
  250 x 120 x 65



- VTT M
  250 x 120 x 65



- VTT N
  250 x 120 x 65



- FTT M
  250 x 85 x 65



- VAT D
  250 x 120 x 65



- VAT M
  250 x 120 x 65



- FAT M
  250 x 85 x 65



TERCA

Wienerberger

Nimetus	Leht
Cream harjas	5
Cream Riff	6
Cream sile	4
Nero sile	34
Punakaskirju harjas	24
Punane Antiik	16
Punane Antiik-klombitud	17
Punane harjas	14
Punane Kare	20
Punane klombitud	18
Punane Liiva	19
Punane Riff	15
Punane sile	13
Punane St.John`s	35
Red.punane harjas	22
Red.punane Liiva	23
Red.punane sile	21
Rosso harjas	11
Rosso Riff	12
Rosso sile	10
Safari harjas	8
Safari Riff	9
Safari sile	7
St.Paul`s	36
Terra Antiik	28
Terra Antiik-klombitud (alates 2009 II p.a.)	29
Terra harjas	26
Terra Kare	29
Terra Riff	27
Terra sile	25
Terra-kirju harjas	32
Terra-kirju Liiva	33
Terra-kirju sile	31

TERCA

Cream sile
FAT (M)

TERCA

Cream sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1400 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	10%	1,2 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Cream harjas
FAT (M)

TERCA

Cream harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1400 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	10%	1,2 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Cream Riff
FAT (M)

TERCA

Cream Riff

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1400 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	10%	1,2 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Safari sile
FAT (M)

TERCA

Safari sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1300 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	18%	3,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Safari harjas
FAT (M)

TERCA

Safari harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1300 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	18%	3,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Safari Riff
FAT (M)

TERCA

Safari Riff

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1300 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	18%	3,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Rosso sile
FAT

TERCA

Rosso sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1300 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	18%	3,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Rosso harjas
FAT

TERCA

Rosso harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1300 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	18%	3,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Rosso Riff
FAT

TERCA

Rosso Riff

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1300 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	18%	3,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane sile

VTT (D, M, N), FTT (M)
VAT (D, M), FAT (M)

TERCA

Punane sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külma-kindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT (D,M,N) FTT (M)	T1, R1	2100 kg/m³	45 N/mm²	F2	11%	1,0 kg/ (m²x min)	A1	S2
VAT (D, M) FAT (M)		1500 kg/m³	35 N/mm²		9%	0,9 kg/ (m²x min)		

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane harjas
VTT, VAT, FAT (M)

TERCA

Punane harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT	T1, R1	2100 kg/m³	45 N/mm²	F2	11%	1,0 kg/ (m²x min)	A1	S2
VAT FAT (M)		1500 kg/m³	35 N/mm²		9%	0,9 kg/ (m²x min)		

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane Riff

VTT (M), FTT (M),
VAT, FAT (M)

TERCA

Punane Riff

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT (M) FTT (M)	T1, R1	2100 kg/m³	45 N/mm²	F2	11%	1,0 kg/ (m²x min)	A1	S2
VAT FAT (M)		1500 kg/m³	35 N/mm²		9%	0,9 kg/ (m²x min)		

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane Antiik
VTT (M,N)
FTT

TERCA

Punane Antiik

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT (M,N) FTT	T1, R1	2100 kg/m^3	45 N/mm^2	F2	11%	1,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane Antiik-klombitud

VTT (P), FTT (P)

TERCA

Punane Antiik-klombitud

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT (P), FTT (P)	T1, R1	2100 kg/m^3	45 N/mm^2	F2	11%	1,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane klombitud
VTT (P)

TERCA

Punane klombitud

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT (P)	T1, R1	2100 kg/m^3	45 N/mm^2	F2	11%	1,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane Liiva
FAT

TERCA

Punane Liiva

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	9%	0,9 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punane Kare*
FAT

TERCA

Punane Kare*

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	9%	0,9 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.
*Toode on arengus. Enne tellimist kontrollida kättesaadavust.

TERCA

Red.punane sile
VTT (M), FTT (M),
FAT (M)

TERCA

Red.punane sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külma-kindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT (M) FTT (M)	T1, R1	2100 kg/m³	45 N/mm²	F2	11%	1,0 kg/ (m²x min)	A1	S2
FAT (M)		1500 kg/m³	35 N/mm²		9%	0,9 kg/ (m²x min)		

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Red.punane harjas
FAT (M)

TERCA

Red.punane harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	9%	0,9 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Red.punane Liiva
FAT

TERCA

Red.punane Liiva

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	9%	0,9 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Punakaskirju harjas
FAT

TERCA

Punakaskirju harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	9%	0,9 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra sile

FTT

VAT (M), FAT (M)

TERCA

Terra sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külma-kindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FTT	T1, R1	2100 kg/m³	45 N/mm²	F2	11%	1,0 kg/ (m²x min)	A1	S2
VAT (M) FAT (M)		1500 kg/m³	35 N/mm²		7%	0,8 kg/ (m²x min)		

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra harjas

VTT,
VAT (M), FAT (M)

TERCA

Terra harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külma-kindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VTT	T1, R1	2100 kg/m³	45 N/mm²	F2	11%	1,0 kg/ (m²x min)	A1	S2
VAT (M) FAT (M)		1500 kg/m³	35 N/mm²		7%	0,8 kg/ (m²x min)		

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra Riff
VAT (M), FAT (M)

TERCA

Terra Riff

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
VAT (M) FAT (M)	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	7%	0,8 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra Antiik*
FTT

TERCA

Terra Antiik*

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FTT	T1, R1	2100 kg/m^3	45 N/mm^2	F2	11%	1,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.
*Toode on arengus. Enne tellimist kontrollida kättesaadavust.

TERCA

Terra Kare
FAT

TERCA

Terra Kare

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	7%	0,8 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra-kirju sile
FAT

TERCA

Terra-kirju sile

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	7%	0,8 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra-kirju harjas
FAT

TERCA

Terra-kirju harjas

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	7%	0,8 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Terra-kirju Liiva
FAT

TERCA

Terra-kirju Liiva

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	7%	0,8 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Nero sile*
FAT (M)

TERCA

Nero sile*

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
FAT (M)	T1, R1	1500 kg/m^3	35 N/mm^2	F2	7%	0,8 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.
*Toode on arengus. Enne tellimist kontrollida kättesaadavust.

TERCA

Punane St.John's
KVT

TERCA

Punane St.John's

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
KVT	T1, R1	1900 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	12%	2,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

St.Paul's
KVT

TERCA

St.Paul's

EVS - EN 771-1:2006

formaadid (kujud)	mõõtmete tolerantsid, klass	brutokuiv-tihedus	survetugevus	külmakindlus, klass	veeimavus (max)	veeimavuse algkiirus	tule-tundlikkus, klass	aktiivsete lahus-tuvate soolade sisaldus, klass
KVT	T1, R1	1900 kg/m^3	25 N/mm^2	F2	12%	2,0 kg/ (m^{2}x min)	A1	S2

Võimalike värvierinevuste hajutamiseks on soovitatav tellida tellised ühele objektile korraga.

TERCA

Wienerberger

Terca (Aseri) tellised

ООО "Славдом-Дистрибьюция"

г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.12,
БЦ "Кантемировский" (вход с Аптекарской наб.),
Многоканальный тел.: +7 (812) 337 51 51,
Факс: +7 (812) 495 55 39,
E-mail: info@slav-dom.ru

г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13,
стр. 43, 1 этаж (вход с ул. Сергея Макеева),
Многоканальный тел.: +7 (495) 640 51 51,
Факс: +7 (495) 641 32 56,
E-mail: msk@slav-dom.ru

www.slav-dom.ru

TERCA